

MU-465 PoolFix Grey LowDust



MU-465 PoolFix Grey adalah mortar instan abu-abu untuk pemasangan keramik pada area basah atau terendam seperti kamar mandi, kolam renang, dan air mancur serta dapat digunakan juga untuk granit tile dan batu alam. Berbahan dasar semen, filler pilihan, serta aditif homogen. Dilengkapi *Dust Lock Technology* untuk mengurangi debu

Technical Data Sheet

Issued on : 2025 July 21

TECHNICAL DATA

Bentuk	Bubuk
Warna	Abu-abu
Perekat	Semen Portland
Agregat	Pasir pilihan dengan butiran maksimum 0,6 mm
Aditif	Bahan tambahan yang larut dalam air guna meningkatkan kelekakan/workability dan daya rekat
Fresh Density	1,5 Kg/liter
Pot Life	2 jam
Ukuran Kemasan	25 Kg
Konsumsi Air	5,5 – 6,0 liter /sak 25 Kg
Daya Sebar	± 5 m ² / Sak 25 Kg/ Ketebalan 3 mm
Adjustability Time	10 Menit
Ketebalan Aplikasi	2 - 10 mm
Kuat rekat	>1 N/mm ² @ 28 hari (EN 12004-2)
Open Time	20 menit (EN 12004-2)
Traffic Time	Setelah 24 jam

Kemasan

Sak woven berwarna 25 Kg

Penyimpanan dan Penanganan

Simpan dalam ruangan tertutup dan kering. Hindari tumpukan berlebihan, maksimal 10 tumpuk per palet (tumpukan palet maksimal 2).

Masa Kedaluwarsa

10 bulan bila disimpan dalam kantong tertutup dan dalam ruangan tertutup yang kering.

Substrat Aplikasi

- Permukaan keramik lama.
- Permukaan bata ringan dan bata merah.
- Permukaan plester, screed dan beton.

Area Aplikasi

- Kolam Renang
- Kamar Mandi
- Dinding
- Lantai
- Keramik di atas Keramik

Keunggulan Produk

- Mudah digunakan dan siap pakai, hanya perlu ditambah air.
- Cocok untuk aplikasi keramik, granit tile, dan batu alam.
- Dapat digunakan untuk ukuran keramik hingga sisi terpanjang 80 cm.
- Memiliki daya rekat tinggi untuk area basah dan terendam.
- Dapat diaplikasikan pada area interior maupun eksterior.
- Tahan terhadap rendaman air.
- Mengurangi debu saat penuangan dan pengadukan

METODE APLIKASI

1. Persiapan Area Aplikasi (substrat)

- Persiapkan area permukaan keramik lama yang bersih, stabil dan memiliki kerataan yang baik. Permukaan produk yang tidak rata akan meningkatkan konsumsi produk.
- Pasang petunjuk-petunjuk kerataan dan kelurusan keramik yang cukup.

2. Proses Pengadukan

- Tuangkan 5,5 – 6,0 liter air ke dalam wadah adukan untuk setiap sak 25 Kg MU-465 PoolFix Grey LowDust.
- Kemudian tuangkan MU-465 PoolFix Grey LowDust ke dalam wadah adukan.
- Aduk hingga mencapai adukan yang homogen.

3. Proses Aplikasi

- Guratkan perekat keramik menggunakan roskam bergigi, kemudian tempelkan keramik dengan hati-hati.
- Ketebalan perekat yang dianjurkan adalah 2-10 mm tergantung dari ukuran keramik dan kerataan substrat.
- Untuk keramik lebih besar dari 60 x 60 cm double buttering sangatdirekomendasikan.

SAINT-GOBAIN INDONESIA

Sequis Tower Level 15, Jl. Jend. Sudirman Kav. 71, RT.5/RW.3,

Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190

Office: 021-27099600

Email: CS.Indonesia@saint-gobain.com

Website: mortarutama.com | LinkedIn: Saint-Gobain Indonesia

ISO 9001:2015 Certified
ISO 14001:2015 Certified
ISO 45001:2018 Certified

