

Pelapis Kedap Air Berbahan Dasar Semen dan Polimer

Deskripsi

Brushbond Grey merupakan pelapis kedap dua komponen berbahan dasar semen, polimer akrilik, yang diformulasikan khusus untuk mendapatkan kedap air, daya rekat dan durabilitas yang baik.

Kegunaan

Brushbond Grey dapat digunakan sebagai pelapis kedap air untuk kamar mandi, balkon, teras dan area basah lainnya.

Keunggulan

- Mudah digunakan – aplikasi menggunakan kuas, rol atau trowel
- Durabilitas tinggi – daya rekat yang baik ke berbagai permukaan substrat
- Homogen – mudah diaduk menggunakan bor listrik ataupun manual (kemasan kecil)
- Multi fungsi – dapat diaplikasikan pada permukaan kering ataupun lembab

Instruksi Aplikasi

Persiapan

Permukaan substrat harus bersih dari minyak, oli dan material lainnya yang dapat mengurangi daya rekat dengan pelapis kedap air.

Apabila terdapat permukaan yang tidak rata atau retak, lakukan perbaikan dengan menggunakan material yang sesuai (Renderoc, Nitofill, Nitomortar)

Pengadukan

Tuang komponen bubuk ke dalam cairan secara bertahap dan aduk 3 – 5 menit sampai homogen.

Jangan tambahkan air karena dapat mengurangi kualitas pelapis kedap air.

Permukaan substrat harus bersih dari minyak, oli dan material lainnya yang dapat mengurangi daya rekat dengan pelapis kedap air.

Informasi Produk

Brushbond Grey

Elongation (ASTM D638)	<10%
Water Absorption (ASTM C642)	<0.3%
Static Crack Bridging (ASTM C836, ASTM C1305)	No crack at 2 mm

Aplikasi

Lembabkan permukaan menggunakan air bersih sebelum aplikasi.

Aplikasikan Brushbond Grey menggunakan kuas, rol atau roskam dengan konsumsi minimum 1 kg/m²/lapis. Aplikasikan minimum 2 kali lapis dengan cara menyilang. Waktu tunggu antar lapisan kurang lebih 2 jam.

Limitasi

Brushbond Grey tidak direkomendasikan untuk tahan terhadap sinar UV (terpapar sinar matahari) secara permanen.

Brushbond Grey dapat diaplikasikan pada suhu +5 - +45 °C.

Fosroc® Brushbond Grey

Pembersihan

Bersihkan alat menggunakan air bersih setelah aplikasi.

Kemasan dan Konsumsi

Kemasan : 22,5 kg set (5 kg cairan + 17,5 kg bubuk)
4,5 kg set (1 kg cairan + 3,5 kg bubuk)

Penyimpanan

12 bulan dari tanggal produksi jika disimpan dalam kondisi kering dan kemasan utuh.

Kesehatan dan Keselamatan

Gunakan sarung tangan, kacamata dan masker untuk menghindari kontak dengan kulit, mata dan hidung.



Important note

Fosroc products are guaranteed against defective materials and manufacture and are sold subject to its standard Conditions for the Supply of Goods and Services, copies of which may be obtained on request. Whilst Fosroc endeavours to ensure that any advice, ~~recommendation~~, specification of information it may give is accurate and correct, it cannot, because it has no direct or continuous control over where or how its products are applied, accept any liability either directly or indirectly arising from the use of its products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation of information given by it.

PT. FOSROC Indonesia

Jl Akasia II Blok A8 No.1
Delta Silicon Industrial Park
Lippo Cikarang
Bekasi 17550
Indonesia

www.fosroc.com

telephone:
+62 21 897 2103
+62 21 2982 0288

email:
enquiry.indonesia@fosroc.com



FM 662686 EMS 662688